



MEGNEVEZÉS SZABVÁNYSZÁM MINŐSÉGEK ÁBRA	ÉPÍTENDŐ FAL VASTKSÁG /cm/	TÉGLASZÁMSZÁM 1 m ² FALHÖZ /db/	LEFEDÉSFÜGGET %	TESZTÁLLSÁG kg/m ³	EFÉNYVÉRT.HÖV. TÉNYEZŐ W /mK	FALAZAT PÁRAELPÍTÉS TÉNYEZŐJE kg/m sPa 10 ⁻³	FALAZÓÉLELM GYÁRTÓ VÁLL. SZÉKHELYE
KISMÉRETŰ ÉGETETT AGYAGTÉGLA tömör és üreges kivitelben MSZ. 551/2 minőség: n.sz. I.o.,II.o.,III.o. felhasználási terület: - teherhordó, vízszintes és függőleges szerkezetek - kémények (tömör) építéséhez.	12	52		1730	0,78	0,028	BUDAPEST PÉCS GYŐR MÁLYI KAFOSVÁR MEZŐTÚR PÁPA BÉKÉSCSABA
	25	103					
	38	155					
PILLÉRTÉGLA tömör (és üreges) kivitelben MSZ. 551/3 felhasználási terület: - pillérek - nagyszilárdsági és fagyállóságot igénylő vízszintes és függőleges szerkezetek - kémények (tömör) - nyersen maradó fal-felületek építéséhez.							BUDAPEST KAFOSVÁR GYŐR MEZŐTÚR
TÖMÖR MÉSZHOMOK TÉGLA MSZ. 331/2 minőség: n.sz.; I.o.,II.o.,III.o. felhasználási terület: - tételhatároló, - válaszfalak építéséhez					0,87	0,020	KAFOSVÁR



CSORBÁZATOK KÉPZÉSE /nézet/



BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM
ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR - ÉSZBI.
ÉPÜLETSZERKEZETTANI TANSZÉK
1111. MŰEGYETEM RKP.3. K.II.27/a

KISMÉRETŰ ÉGETETT AGYAGTÉGLA